



ProviSeal 2261 Outside

ProviSeal 2261 Outside is een damp-open tape voor buiten-toepassing. De tape heeft aan één zijde een volvlak kleeftlaag bestaande uit een zeer sterk hechtende TECH-acrylaatlijm.

Toepassing

De zelfklevende ProviSeal 2261 Outside is geschikt om alle voor komende bouwdetails luchtdicht te maken en hecht op veel voor komende ondergronden zonder eerst te primeren. ProviSeal 2261 Outside is geschikt om op vochtige ondergronden te plakken en te verwerken tot -10°C. De vliescachering heeft een zeer goede hechting met pleisterwerk, behang en coating.

Eigenschappen

Damp-open en waterkerend voor indirecte waterbelasting. Water- en winddicht. Overpleisterbaar en scheurvast. Bestand tegen veroudering, verrotting, mos, schimmels en insecten.

Voorbehandeling

- ▶ Hechtvlakken moeten stabiel, schoon en vrij van vervuiling zijn
- ▶ Breedte van de tape bepalen: voegbreedte plus 100 mm, 50 mm aan beide zijden
- ▶ Er is een overlap van 25 mm nodig voor onderlinge hechting



 Te verwerken
tot -10°C



Veiligheidsblad

Er zijn geen specifieke veiligheidsvoorschriften.

Houdbaarheid / Opslag

24 maanden (droog, stofvrij, in originele verpakking).

Beschikbare maten

75, 100, 150, 200, 250, 300 en 350 mm, lengte 25 mtr. Andere afmetingen op aanvraag.

Technische specificaties

Tapedikte: 0,5 mm, kleur zwart

Bouwstofklasse: E	DIN 4102
Waterdamp: sd-waarde 2 m	DIN EN 1931
Slagregendichtheid: 600 Pa	EN 1027
Luchtdoorlaatbaarheid: luchtdicht, a-waarde < 0,1	DIN 4108-7
Waterdichtheid: W1, komt overeen met 2000 Pa	EN 20811, DIN EN 1928
Verdraagzaamheid met bouwmaterialen: voldoet aan de eisen	DIN 52452
Temperatuurbestendigheid: -40°C tot +80°C	
Verwerkingstemperatuur: -10°C tot +40°C	
UV-weerstand: 12 maanden	
Lengte tolerantie: P3	DIN 7715
Breedte tolerantie: ± 2,5 mm	
Plooibaarheid bij lage temperatuur: lengte en breedte: geen beschadiging	
Scheursterkte: lengte: 310 N/50 mm, breedte: 177 N/50 mm	DIN EN 12311-2
Rek tot breuk: lengte: 127%, breedte: 179%	DIN EN 12311-2
Weerstand tegen verder scheuren: lengte: 59.5 N, breedte: 109 N	DIN EN 12311-2
Kunstmatige veroudering:	
– Chemische bestendigheid: duurzaam	DIN EN 1847
– Hittebestendigheid: duurzaam	DIN EN 1296
Waterdichtheid: > 2.000 Pa	DIN EN 1928
Luchtdoorlatendheid Blower Door bij 1.000 Pa: $a < 0.1 \text{ m}^3 / (\text{m} \times \text{h} \times \text{daPa}^2 / ^3)$	DIN EN 12211, DIN 4108-7
Totale sd-waarde: 1,56 m	DIN EN 1931
Hechtingsterkte: 35 N/25 mm	EN 1943
Bestendigheid tegen veroudering, aantasting en water: zeer goed	
Bestendigheid tegen weersinvloeden buiten en UV-straling: 12 maanden	
Maattoleranties: P3	DIN 7715