



ProviSeal 2261 Outside

ProviSeal 2261 Outside er UV-beständig og dampåben tape til udendørs brug. Tapen har et fuldfledge limlag på den ene side som er bestående af en meget stærkt Tech akrylat lim masse.

Tilpasning

ProviSeal 2261 Outside er velegnet til at lukke alle bygge detaljerne lufttætte af og limer på mange forskellige underlag uden at bruge en primer først. ProviSeal 2261 Outside er velegnet til at lime på fugtige overflader og kan stadig bruges ned til -10°C. Den fleece bagside har en meget god vedhæftning med puds, tapet og Coating.

Egenskaber

Dampåben og vandafvisende til indirekte vandbelastning. Vand- og vindtæt. Kan pudses over og rivefast. Modstandsdygtig overfor ældning, råd, mos, svampe, og insekter.

Forberedelse

- ▶ Limoverflader skal være stabile, ren og støvfri
- ▶ Bestem båndets bredde: fuge bredde plus 100 mm, 50 mm på begge sider
- ▶ Der kræves en overlapning på 25 mm for at garantere en god limning.



Kan stadig bruges
ned til -10°C



Sikkerhedsblad

Der er ingen specifikke sikkerhedsforskrifter.

Holdbarhed / Opbevaring

24 måneder (tør, støvfri, i original emballage).

Tilgængelige størrelser

75, 100, 150, 200, 250, 300 og 350 mm, længde 25 mtr. Andre dimensioner på forespørgsel.

Tekniske specifikationer

Tape tykkelse: 0,5 mm, farve sort

Byggematerialeklasse: E	DIN 4102
Vanddamp: sd værdi 2 m	DIN EN 1931
Tæthed ved slag regn: 600 Pa	EN 1027
Luftgennemtrængelighed: lufttæt, a-værdi < 0,1	DIN 4108-7
Vandtæthed: W1, svarer til 2000 Pa	EN 20811, DIN EN 1928
Kompatibilitet med byggematerialer: opfylder kravene i	DIN 52452
Temperaturmodstand: -40°C til +80°C	
Forarbejdningstemperatur: -10°C til +40°C	
UV-bestandighed: 12 måneder	
Længdetolerance: P3	DIN 7715
Breddetolerance: ± 2,5 mm	
Bøjelighed ved lav temperatur: længde og bredde: ingen skader	
Rivstyrke: længde: 310 N/50 mm, bredde: 177 N/50 mm	DIN EN 12311-2
Brudforlængelse: længde: 127%, bredde: 179%	DIN EN 12311-2
Modstand mod yderligere rivning: længde: 59,5 N, bredde: 109 N	DIN EN 12311-2
Kunstig ældning:	
- Kemikaliebestandighed: holdbar	DIN EN 1847
- Varmebestandighed: holdbar	DIN EN 1296
Vandtæthed: > 2.000 Pa	DIN EN 1928
Luftgennemtrængelighed ved 1.000 Pa: $a < 0,1 \text{ m}^3/(\text{m} \times \text{h} \times \text{daPa}^2/\text{s})$	DIN EN 12211, DIN 4108-7
Samlet sd-værdi: 1,56 m	DIN EN 1931
Limkræft : 35 N/25 mm	EN 1943
Modstandsdygtighed over for ældning, anløbning og vand: meget god	
Modstandsdygtighed over for udendørs vejr og UV-stråling: 12 måneder	
Dimensionstolerancer: P3	DIN 7715