



ProviSeal 2264 Inside

ProviSeal 2264 Inside is een UV-bestendige en dampdichte tape voor binnentoepassing. De tape heeft aan één zijde een volvlak kleeflaag bestaande uit zeer sterk hechtende TECH-acrylaatlijm.

Toepassing

De zelfklevende ProviSeal 2264 Inside is geschikt om alle voorkomende bouwdetails luchtdicht te maken en hecht op de meeste ondergronden zonder eerst te primeren. Niet te gebruiken bij details met een extreme werking, zoals HSB-elementen. ProviSeal 2264 Inside is geschikt voor vochtige ondergronden en te verwerken tot -10°C. De vliescachering heeft een zeer goede hechting met pleisterwerk, behang en coating.

Eigenschappen

Damp-, water- en winddicht. Overpleisterbaar en scheurvast. Bestand tegen veroudering, verrotting, mos, schimmels en insecten.

Voorbehandeling

- ▶ Hechtvlakken moeten stabiel, schoon en vrij van vervuiling zijn
- ▶ Breedte van de tape bepalen: voegbreedte plus 100 mm, 50 mm aan beide zijden
- ▶ Er is een overlap van 25 mm nodig voor onderlinge hechting



 Te verwerken
tot -10°C



Veiligheidsblad

Er zijn geen specifieke veiligheidsvoorschriften.

Houdbaarheid / Opslag

24 maanden (droog, stofvrij, in originele verpakking).

Beschikbare maten

80, 100 en 150 mm, lengte 25 mtr. Andere afmetingen op aanvraag.

Technische specificaties

Tapedikte: 0,5 mm, kleur: wit

Bouwstofklasse: E	DIN 4102
Waterdamp: sd-waarde 4 m	DIN EN 1931
Slagregendichtheid: 600 Pa	EN 1027
Luchtdoorlaatbaarheid: luchtdicht, a-waarde < 0,1	DIN 4108-7
Waterdichtheid: W1, komt overeen met 2.000 Pa	EN 20811
Verdraagzaamheid met bouwmaterialen: voldoet aan de eisen	DIN 52452
Temperatuurbestendigheid: -40°C tot +80°C	
Verwerkingstemperatuur: -10°C tot +40°C	
UV-weerstand: 12 maanden	
Lengte tolerantie: P3	DIN 7715
Breedte tolerantie: ± 2,5 mm	
Lijmlaag: UV-acryl of gemodificeerde acryl op waterbasis, eenzijdige volledige coating	
sd-waarde van drager: 2,6 m	ISO 12572
Totale sd-waarde: 4 m	DIN EN 1931
Hechting: 35 - 42 N/25 mm	EN 1943
Gewicht: 260 g/m ²	EN 1849-2
Verwerkingstemperatuur:	
– UV-acryl: vanaf -10°C	
– Gemodificeerde acryl op waterbasis: aanbevolen +5°C	
Temperatuurbestendigheid: -40°C tot +80°C	
Bestendigheid tegen veroudering, aantasting en water: zeer goed	
Bestendigheid tegen weersinvloeden buiten en UV-straling: 3 maanden	
Gipshechting: zeer goed	