



ProviSeal 2264 Inside

ProviSeal 2264 Inside er en UV-beständig og damptæt tape til indendørs brug. Tapen har et fuldfærdigt limlag på den ene side bestående af meget stærkt Tech akrylat lim masse.

Tilpasning

ProviSeal 2264 Inside er velegnet til at gøre alle bygge detaljerne lufttætte og limer på de fleste overflader uden første at bruge en primer. Tapen må ikke bruges ved detaljer med ekstrem effekt, såsom træskelet elementer. ProviSeal 2264 Inside er velegnet til fugtige undergrund og kan bruges ned til -10°C. Fleece bagsiden har en rigtig god vedhæftning med puds, tapet og Coating.

Egenskaber

Fugt-, vand- og vindtæt. Kan pudses over og er rivefast. Modstandsdygtig over for ældning, råd, mos, svampe og insekter.

Forberedelse

- ▶ Limoverflader skal være stabile, rene og støvfri
- ▶ Bestem båndets bredde: fuge brædten plus 100 mm, 50 mm på begge sider
- ▶ Der kræves en overlappning på 25 mm for at garandere en god limning



 Kan stadig bruges ned til -10°C



Sikkerhedsblad

Der er ingen specifikke sikkerhedsforskrifter.

Holdbarhed / Opbevaring

24 måneder (tør, støvfri, i original emballage).

Tilgængelige størrelser

80, 100 og 150 mm, længde 25 mtr. Andre dimensioner på forespørgsel.

Tekniske specifikationer

Tape tykkelse: 0,5 mm, farve: hvid

Byggematerialeklasse: E	DIN 4102
Vanddamp: sd værdi 4 m	DIN EN 1931
Tæthed mod slagregn: 600 Pa	EN 1027
Luftgennemtrængelighed: lufttæt, a-værdi < 0,1	DIN 4108-7
Vandtæthed: W1, svarer til 2.000 Pa	EN 20811
Kompatibilitet med byggematerialer: opfylder kravene i	DIN 52452
Temperaturbestandighed: -40°C til +80°C	
Forarbejdningstemperatur: -10°C til +40°C	
UV-bestandighed: 12 måneder	
Længdetolerance: P3	DIN 7715
Breddetolerance: ± 2,5 mm	
Limlag: UV akryl eller vandbaseret modificeret akryl, fuld belægning på den ene side. SD-værdi af bæreren: 2,6 m	ISO 12572
Samlet sd værdi: 4 m	DIN EN 1931
Vedhæftning: 35 - 42 N/25 mm	EN 1943
Vægt: 260 g/m ²	EN 1849-2
Behandlingstemperatur:	
- UV akryl: fra -10°C	
- Modificeret vandbaseret akryl: anbefalet +5°C	
Temperaturmodstand: -40°C til +80°C	
Modstandsdygtighed over for ældning, anløbning og vand: meget god	
Modstandsdygtighed over for udendørs vejr og UV-stråling: 3 måneder	
Gips vedhæftning: meget god	