



ProviSeal 2550 afdichtingstape, UV, zwart

Veelzijdige en zeer duurzame afdichtingstape met volledige kleefkracht aan één zijde voor betrouwbare windvaste verlijming in dak- en geveltoepassingen.

Toepassing

- ▶ Verlijming van alle standaard dampdoorlatend onderlaagmembraan voor schuine daken en gevels
- ▶ Bescherming tegen wrijvingslijtage op sterk belaste plekken
- ▶ Reparatie van dampdoorlatende onderlaagmembranen

Product Eigenschap

- ▶ Winddichte aansluiting bij de huidige stand van de gevels
- ▶ Voldoet aan de eisen van DIN 4108-7, SIA 180 en ÖNorm B8110-2
- ▶ Niet-elastische en massieve drie laags drager
- ▶ Fleece is optisch neutraal
- ▶ Hoge weerstand tegen veroudering, vocht, buitenverwerking en UV-straling
- ▶ Lijm met uitstekende kleverigheid
- ▶ Lage emissies volgens EMICODE EC1Plus
- ▶ Vrij van APEO oppervlakte actieve stoffen

Verwerkingsinstructies

De ondergronden, die aan elkaar verlijmd moeten worden, moeten droog zijn, vrij van stof, vuil en vet. Daarnaast moeten gecondenseerd water en alle resten van detergentia en technische hulpstoffen worden verwijderd. Substraten, hellende dakbanen en thermische isolaties moeten over het algemeen vooraf worden gecontroleerd op de hechting ervan.

Alle hechtingsvoegen moeten...

1) op een spanningsvrije manier worden uitgevoerd op basis van de huidige stand van de techniek en constructieaanbevelingen volgens DIN 4108-7. In het geval dat de constructiegeometrie geen spanning vrij hechtingsverbindingen toestaat, moeten aanvullende mechanische veiligheidsmechanismen worden toegepast.

2) gerealiseerd worden met de aanbevolen verwerkingstemperatuur en voldoende contactdruk, en net voor de bedekking van de verbindingen moet de hechting ervan worden gecontroleerd en indien nodig worden verbeterd.

Het bevestigen van losse, zanderige of vezelige oppervlakken vereist een goede voorbereiding door middel van bijvoorbeeld een primer. Lijmverbindingen worden eenvoudig en effectief uitgevoerd door middel van een handroller. Cellulaire interspaces moeten worden vermeden.

Houdbaarheid / Opslag

24 maanden (droog, stofvrij, in originele verpakking).

Technische specificaties

Afmeting: lengte: 25 mtr, breedte: 60 mm

Kleur: zwart

Drager: drie-laags drager (PP fleece + pp film + pp fleece)

Lijm laag: acryl dispersie; 230 - 240 gr/m²

Voering: wit siliconiseerd papier

Dikte: 0,38 – 0,41 mm (zonder voering) (EN 1942)

Schilsterkte: > 25 N/25 mm (EN 1939)

Schuifsterkte: 500 g/625 mm² (EN 1943)

Verwerkingstemperatuur: aanbevolen vanaf +5°C

Temperatuurbestendigheid: -30°C tot +80°C

Bestand tegen veroudering, water en UV-straling: zeer goed

Weerstand tegen ontharders: zeer goed