



ProviSeal SC Liquid Polymer

ProviSeal SC er en vandbaseret, 1-komponent tætnings coating, der er specielt udviklet til at gøre arkitektoniske detaljer lufttætte. Den lave viskositet sikrer en fin tekstur sørger for at pudset eller tapet direkte over produktet kan bruges uden forudgående forberedning. ProviSeal SC har en flexibilitet på 400%.

Tilpasning

Velegnet til indvendig brug på vægge og lofter, meget velegnet til brug hvor en åbning imellem en væg og vindue eller væg til loft, skal lukkes lufttæt af.

Egenskaber

- ▶ Ekstremt gastæt
- ▶ Bevarer sin oprindelige lagtykkelse
- ▶ Modstandsdygtig over for diverse mineralsyrer, olier
- ▶ Slid vast

Brugsanvisning

- ▶ ProviSeal SC er et brugsklar produkt og kan påføres med rulle, pensel eller airless sprøjte
- ▶ Overflader skal være tørre (lidt fugtige overflader er ikke noget problem), og rene og fri for støv og fedt





- Proviseal SC kan påføres direkte på polystyren og PU-skum, polyester, træ, galvaniseret jern, aluminium, maling og sten undergrunde
- Forarbejdningstemperatur mindst 5°C og mindre end 90% RF
- Forbrug: 2 kg/m², med en lagtykkelse på 2 mm lagtykkelsen skal være minimal 2 mm
- Samlinger eller ujævnheder på mere end 5 mm skal først tættes
- Undgå kontakt med væsker eller byggekemikalier under tørring af produktet
- Tørretid ± 48 timer, men afhænger af den relative luftfugtighed, temperatur og underlag, kan males over efter 24 timer

Sikkerhedsblad

Tilgængelig på forespørgsel.

Holdbarhed

Minimum 24 måneder. Åbnet emballage har en begrænset holdbarhed. Opbevar tæt lukket emballage på et tørt, køligt og frostfrit sted ved en temperatur mellem +5°C og +25°C.

Emballage

20 kg spand.

Tekniske specifikationer

Farve: hvid satin glans

Basisråmateriale: styren akryl copolymer dispersion

Faststofindhold: cirka 70% (vægt) / cirka 60% (volumen)

Massefylde: 1,4 g/cm³

Flammepunkt: N/A

Viskositet: 400P (Brookfield 20 Rpm)

VOC indhold: maks. 30 g/liter

Mu-værdi (20C): $\mu \text{CO}^2 = 571000$ $\mu \text{H}_2\text{O} = 2100$

Påføringsforhold: min +5°C / maks. 80% R.H.

HS-kode: 32091000

Fleksibilitet: cirka 400%