



ProviSeal XT Liquid Polymer Inside-Outside

ProviSeal XT er en vandbaseret, 1-komponent tætning coating med meget god vedhæftning til forskellige overflader. ProviSeal XT er specielt designet til lufttæt og vandtæt finish af overflader og tilslutninger og kan bruges både indendørs og udendørs. Den kan også bruges på let fugtige overflader.



Tilpasning

Velegnet til at forsegle og beskytte mange materialer, som f.eks. beton, metal, sten, træ, bitumen, zink, PVC, EPDM (test på forhånd) etc. Til gulve, vægge, fuger, gennemføringer og konstruktionsdele. Velegnet til indendørs og udendørs anvendelser (badeværelser, kældre, altaner, tage osv.) vinduesramme forbindelser. Også velegnet som vandtæt lag under fliser under fugtige forhold som badeværelser, swimmingpools, og terrasser.

Egenskaber

- ▶ Vandtæt og lufttæt
- ▶ Salt- og kemikaliebestandig
- ▶ God vedhæftning til mange overflader
- ▶ Beskytter mod korrosion og erosion
- ▶ Opløsningsmiddelfri
- ▶ Kan males
- ▶ VOC fri
- ▶ Ikke giftig
- ▶ På vandbase



Brugsavisning

- Proviséal XT er et brugsklart produkt (kan ikke fortyndes) og kan påføres med rulle, pensel eller airless sprøjte
- Rør manuelt før brug, indtil der opnås en homogen farve.
- Det anbefales ikke at omrøre med en højhastigheds el-mixer.
- Efter cirka 60 minutter dannes en overfladehud. Belastbar med (let) nedbør efter 4 timer. Fuldstændig vandtæt efter 24 timer
- Tørretid ± 48 timer men afhænger af den relative fugtighed, temperatur og underlag
- Forbrug ± 2,7 kg/m², ved et lag tykkelse på 2 mm

Sikkerhedsblad

Tilgængelig på forespørgsel.

Opbevar tæt lukket emballage på et tørt, køligt og frostfrit sted ved en temperatur mellem +5°C og +25°C.

Holdbarhed

Minimum 24 måneder. Åbnet emballage har en begrænset holdbarhed.

Emballage

5 kg spand, palle: 50 spande.

Technische specificaties

Tekniske specifikationer

Farve: sort satin glans

Basisråmateriale: polymer modificeret, emulgeret bitumen

Faststofindhold: cirka 55% (vægt) / cirka 55% (volumen)

Densitet: 1,0 +/- 0,05 g/cm³

Flammepunkt: N/A

Viskositet: 300 – 400 P (Brookfield 20 rpm)

VOC indhold: maks. 1 g/liter

EU-grænseværdi (kat.A/i): 140 g/liter

Anbefalet lagtykkelse: 400 g/m²

Tørretid: ± 4 timer (20°C / 50% RH) efter ± 2 timer kan overmales

Anvendelsesbetingelser: min. 5°C / maks. 80% R.H.

HS-kode: 32099000

Flexibilitet: cirka 400%